

产品简介

点绛唇美缝剂是一种采用天冬聚脲为主要原材料的新型室内瓷砖美缝产品，区别于传统美缝材料。拥有优异的耐磨和柔韧性能，色彩靓丽，同时具有超强的耐候性和防紫外线的特性，可在苛刻的室内外环境（-50°C~100°C）下长期使用。有效解决了室内缝隙存在的易积尘、生菌发霉、污染变黑、不易清洁的难题，为室内环境的洁净安全提供便利。



执行标准

Q/SY YHF 0099-2019 《瓷砖缝隙装饰材料》

配比及用量

缝宽	空缝 (m ² /支)		
	2mm	2.5mm	3mm
800×800mm	14	10	6
600×600mm	10.5	7.5	4.5
300×600mm	7.5	5.5	4
300×300mm	5.3	3.8	2.3

包装规格

组分：AB 组分

规格：400ml

颜色：12 种

应用范围

- 适用于地暖房间；
- 厨房：橱柜、洗菜盆、炉具的缝隙防霉防水美缝密封；
- 卫生间：洗漱台、浴室、浴缸、便器的各种防霉美缝、缝隙防水密封；
- 室内窗台、阳台的防霉美缝、防水密封；
- 也可用于如石材、陶瓷、玻璃、金属等各类硬质材料的缝隙修补。

施工工艺

缝隙及面层清理

采用清缝锥或铲刀等工具预先将缝隙中的油渍、疏松物及其它污染物进行清理并用毛刷进行清扫，确保瓷砖缝隙及周边清洁、干燥，无粉尘、颗粒、油渍、疏松物等；

材料准备及安装



点绎唇美缝剂

产品卖点：耐黄变 防开裂 抗潮湿 零 VOC

缝隙填充

建议填缝前要在缝隙两边打蜡或粘贴美纹纸进行保护，填缝施工时混合管与瓷砖面呈 45° 角以便美缝剂能充满缝隙，缓缓用力将料均匀涂在缝中，并掌握好力度和频率，均匀的向后移动混合管，保证瓷砖缝隙填充均匀饱满；

压缝处理

为保证美缝剂固化后瓷砖缝隙充分饱满成适度的圆弧面，可采专用压缝钢球或调刀沿瓷砖缝隙均匀的用力从一端拉向另一端；

根据缝宽用美工刀裁切专业混合管，安装混合管前先用胶枪挤压胶管直至 AB 组分全都从出料口出料为止，随后将裁切好的混合管安装至出料口并套用美缝专用优质省力胶枪，为确保美缝剂混合均匀，挤压舍弃混合管内前 20~40cm 的产品，才能进行后续填缝施工；

清洁处理

美缝剂在混合 1 小时后表面开始硬化，填缝施工 2~3 小时后即可撕掉美纹纸或采用清洁铲将瓷砖表面的半固化的美缝剂清理干净。

性能特点

- 性能：经久不脱，坚固如瓷；
- 固化速度：独特配方固化快；
- 绿色环保：清味无毒，法国 A+ 环保认证，绿色环保无污染；
- 美观：独特釉面，晶莹亮泽，色彩丰富、鲜艳；
- 防霉：长效防霉，使缝隙可以拖洗，减少缝隙滋生细菌概率。

注意事项

- 建议由专业人员施工操作，非专业人员慎用；
- 美缝剂固化速度快，操作时间约为 30 分钟，建议至少两人共同施工；
- 施工时环境气温应在 5°C~35°C 之间，施工环境温度低于 5°C 时，施工之前须将美缝剂放入美缝加热包中浸泡预热 10 分钟，再进行下一步工序；
- 为确保产品混合均匀，每组美缝剂必须使用配备的新的混合管，废弃掉 20~40cm 产品再进行下一步工序，禁止直接使用已使用过的混合管进行施工；
- 压缝必须在填缝后 30 分钟内完成，夏季高温时需在 10 分钟内压缝；
- 开封后未使用完的产品，应在 15 分钟内取下混合器，盖上盖子密封贮存；



点绛唇美缝剂

产品卖点：耐黄变 防开裂 抗潮湿 零 VOC

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。

- 该美缝材料附着能力强，建议瓷砖填缝前务必打蜡或粘贴美纹纸。

运输及贮存

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 12 个月。