



墙倍丽强效型多功能界面处理剂

产品卖点：超高固含、高强固砂、增强粘结、多种用途

产品简介

墙倍丽强效型多功能界面处理剂由精选的聚合物乳液和助剂组成，具有健康环保、渗透力强、抗温变抗收缩性能强、封闭性好、耐水性优异等优点。可用于起砂、起粉基层及劣质砂浆基层加固处理、自流平前界面封闭处理；也可用于水泥砂浆抹灰层添加剂和瓷砖胶添加剂、玻化砖背面过渡处理等用途。



执行标准

JC/T907-2018

涂膜颜色

透明

应用范围

- 适用于防水或铺贴施工前起粉、起砂基层的界面处理，可加固基层、增加防水或铺贴施工的粘结效果；
- 适用于腻子层脱粉、旧墙翻新以及铲除腻子后基层的加固处理。
- 适用于水泥基自流平施工前的界面封闭处理，降低基层吸水率、增加自流平粘结力；
- 添加于 C1 型瓷砖胶中，可代替双组份背胶应用于玻化砖背面、砖上贴砖的界面处理，改善界面，减少空鼓。
- 添加于 C1 型瓷砖胶中，可提高瓷砖胶的内聚强度，减少掉砖风险；
- 添加于水泥砂浆中，可增加水泥砂浆柔韧性、耐水性和粘结强度。

基层处理及施工工艺

- **基层处理**：所有基面基层应清洁、不晃动、无油污、无蜡渍、无混凝土养护剂和其它松散物。
- **用于疏松基层界面处理**：无需加水，开桶即用，用滚筒或毛刷蘸取，在疏松基层上均匀涂布 1-2 遍，待完全干燥后，方可进行下一道工序。（如基层情况较好，无明显脱粉情况或较致密基层，需 1:1 兑水进行施工）。
- **用于自流平的界面处理**：用毛刷或滚筒在混凝土表面均匀涂刷 1-2 遍，以增强自流平与基面的粘结性并降低基层的吸水率。
- **用于界面过渡砂浆处理**：（1）参照水：界面剂：C1 型瓷砖胶=1:1:8（重量比）混合均匀后批刮于瓷砖背面，厚度 1~2mm，即刷即贴，搭配瓷砖胶进行铺贴施工。（2）参照水：界面剂：C1 型瓷砖胶=1:1:8（重量比）混合均匀后批刮于瓷砖面，厚度 2mm，充分干燥后可实现砖上贴砖。



墙倍丽强效型多功能界面处理剂

产品卖点：超高固含、高强固砂、增强粘结、多种用途

包装规格

20KG/桶

运输及贮存

存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 18 个月。

生产日期和编号

见合格证

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。

- **用于水泥抹灰层添加剂：**（1）薄垫层：水：界面剂=1:1（重量比）兑水稀释后，再与 1:1 水泥砂浆混合。（2）厚垫层：水：界面剂=1:1（重量比）兑水稀释后，再与 1:3 水泥砂浆混合。
- **用于瓷砖胶添加剂：**C1 型瓷砖胶添加剂建议比例：水：界面剂：瓷砖胶=1:1:8（重量比）。

性能特点

- 绿色环保，无毒无污染；
- 耐水防潮、耐碱性好；
- 用作添加剂有强效的增强效果；
- 有效成分含量高；
- 优越的加固性，可显著改善粉化基层的强度。

注意事项

- 施工时气温应在 8°C~35°C 之间；
- 贮存期间出现沉淀、分层属正常现象，使用前搅拌均匀即可；
- 不适用于强度非常低的 5mm 以上基层，避免渗透深度达不到导致无法加固。
- 开封后未使用完的材料，应密封贮存；
- 本品可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。