



雨虹植本防水涂料

产品卖点：植物基成分、彩色防漏刷、净味护健康

产品简介

植本防水涂料，以更安全可再生的植物性资源替代石油衍生物消耗，整个生产过程实现低碳、低排放、低浪费，并且获得美国政府部门颁发的 USDA 生物基认证，产品自身携带自然环保基因。每一桶雨虹植本防水涂料的液料组分都含有 38% 的生物基成分，来源更安全，用得更安心。

执行标准

GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》JS II 型

配比及用量

液料：粉料=10:14(重量比)；
1mm 厚的涂膜约需浆料 2.0 ~ 2.1kg/m²

应用范围

●适用于别墅、高端住宅的卫生间、厨房、楼地面、阳台、非外露屋面等部位的防水处理。

基层处理及要求

- 基层应平整、坚实、干燥，无明水、无浮灰、无起砂、无裂缝、无油污以及其他松动等缺陷；
- 在防水施工前，基层必须用清水充分润湿至饱和状态，但同时不能有积水（明）水；
- 对管线开槽部位以及孔洞裂缝，建议使用雨虹堵漏宝进行抹平修补处理；
- 如基层疏松起砂，建议使用雨虹加固剂对基层进行加固处理。

施工工艺

- 配料：一袋液料配一袋粉料，先将液料倒入搅拌桶中，在搅拌的同时缓缓加入粉料，用电动搅拌器搅拌至均匀、无结块；
- 为提升施工效果，本产品可适量加水，整桶加水量不超过 500ml；
- 细部节点处理：在大面涂刷前，需对地漏、阴阳角、管根等易漏水部位使用雨虹堵漏宝进行抹弧强化处理（直径为 20mm 左右，以不影响后期贴砖为准），然后使用防水涂料进行节点涂刷和网格布铺贴；
- 大面涂刷：防水涂膜应涂刷两至三遍，每遍涂膜干燥后方可进行下道工序，时间间隔 3~6 小时（以用手触摸不粘手为准），低温或潮湿环境条件下应适当延长干燥时间。防水层涂膜厚度宜为 1.2-1.5mm，施工时宜采用



雨虹植本防水涂料

产品卖点：植物基成分、彩色防漏刷、净味护健康

涂膜颜色

绿色

包装规格

15kg/桶



运输及贮存

- 存放于阴凉干燥处，低于 5°C 时应采取保温措施；在 5°C~35°C 正常存储条件下，未启封产品保质期为 12 个月；
- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，保持包装完好无损。

“十”字交叉涂刷的方式。

- 养护及闭水试验：防水涂料完全干燥后应进行适当养护，养护时间不低于 48 小时，养护后方可进行闭水试验，闭水时长不宜超过 48 小时。验收合格后，按设计要求进行保护隔离层施工。

注意事项

- 施工时温度应在 5°C~35°C 之间，大风或雨雪天气，室外禁止施工；
- 配制好的涂料应在 1 小时内使用完毕，涂刷过程中严禁再次加水；
- 配料过程中严禁超量加水或添加任何其他材料；
- 开封后未使用完的液料或粉料，应密封贮存；
- 施工过程中注意保护防水涂膜不受破坏；
- 防水层上铺贴瓷砖时建议使用雨虹瓷砖胶；
- 本品不适用于直接外露部位，施工养护完后需要做保护层覆盖；
- 本品含有水泥等碱性物质，可能会引起皮肤过敏，使用时应做好防护措施；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医。

生产日期和编号

见合格证

声明

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。